



БЫСТРОЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

- **сохнет 5 часов**
- **повышенная стойкость к:**
 - **истиранию**
 - **действию воды**
 - **действию моющих средств**

«... кстати,
и пахнет
в 5 раз
меньше»

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> - литографированная металлическая банка – 1 кг, - литографированная банка – 2 кг - литографированное металлическое ведро – 3,7 кг. 	<p>Нормативная документация : ТУ 2312-184-49404743-2013</p>
<p>Назначение</p> <p>Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов из дерева, ДВП. Экономична в использовании. Легко наносится, образует ровное покрытие, сглаживая неровности пола.</p>	<p>Расход</p> <p>1 кг на 8-12 м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.</p> <p>Высыхание</p> <p>каждого слоя эмали при температуре (20±2)⁰С – 5 часов, до готовности к эксплуатации – 48 часов.</p>
<p>Применение</p> <p>поверхность пола очистить от грязи и пыли, непрочно держащегося старого покрытия; обезжирить и просушить. При необходимости разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии. Высыхание до готовности к эксплуатации – 48 часов.</p>	<p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> - покрытие эмали устойчиво к воздействию воды, масел, моющих средств <p><u>выдерживает перепады температур от – 50⁰С до +60⁰С.</u></p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 	<p>Пригодные подложки</p>

2. Декларация о соответствии	дерево, ДВП, ДСП
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Цвета	Золотисто-коричневая, желто-коричневая
Внешний вид пленки	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск пленки по ФБ-5, в единицах	не менее 20
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с:	80-120
Массовая доля нелетучих веществ, %	67-73
Степень перетира, мкм, не более	50
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	140
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	5
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,10
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства при температуре (20±2)°С, мин, не менее	15
Дополнительная информация	
Меры предосторожности Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления
Транспортировка и хранение транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.	Состав алкидный лак, пигменты, целевые добавки, растворители, сиккатив.
Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru , www.yarkraski.ru	