





## БЫСТРОЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- 5 часов – сохнет
- 5 лет – не выгорает
- 5 лет – долговечность покрытия



### Краткая аннотация

<p><b>Фасовка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– литографированная металлическая банка – 0,9 кг,</li> <li>– литографированная банка – 2 кг</li> <li>– литографированное металлическое ведро – 4 кг (белая)</li> </ul>	<p><b>Нормативная документация:</b> ТУ 2312-182-49404743-2013</p>
<p><b>Назначение</b></p> <p>Для ответственных работ по металлическим, деревянным и другим поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных условиях (наружные стены, элементы фасадов зданий, скамьи, ограды) и внутри помещений (оконные рамы, двери, проемы, подоконники и т. д.).</p>	<p><b>Расход</b> 1 кг на 5-10 м<sup>2</sup> в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.</p> <p><b>Высыхание</b> каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С – 5 часов.</p>
<p><b>Применение</b></p> <p>окрашиваемую поверхность очистить от грязи, ржавчины, пыли, обезжирить и просушить. Неокрашенные поверхности рекомендуется предварительно загрунтовать грунтовкой ГФ-0163 Ярославские краски или ГФ-021 ЯРКО. При необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром до нужной консистенции. Отслаивающееся старое покрытие удалить. При окрашивании больших площадей цветными материалами рекомендуется использовать эмаль одной партии. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя.</p>	<p><b>Свойства</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– покрытие эмали устойчиво к воздействию воды, масел, моющих средств</li> </ul> <p><u>выдерживает перепады температур от – 50°С до +60°С.</u></p>
<p><b>Разрешительная документация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свидетельство о государственной регистрации</li> </ol>	<p><b>Пригодные подложки</b> дерево, металл</p>

## 2. Декларация о соответствии

**Техническая информация**

Наименование показателя	Значение
Цвета	белая бирюзовая вишневая голубая желтая зеленая зеленое яблоко изумрудная кофе с молоком светло-серая красная лиловая лимонная медовая оранжевая персиковая розовая салатная свежая зелень светло-голубая серая
Внешний вид пленки	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск пленки по ФБ-5, единицы не менее	не менее 20
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , с: – Белой – др. цветов	140-200
Массовая доля нелетучих веществ, %	64-80
Степень перетира, мкм, не более	25
Укрывистость высушенного покрытия, $\text{г}/\text{м}^2$ , не более	140
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не более	5
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,10
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , мин, не менее	15

## Дополнительная информация

<b>Меры предосторожности</b> Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	<b>Гарантийный срок</b> 24 месяца с даты изготовления
<b>Транспортировка и хранение</b> транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.	<b>Состав</b> алкидный лак, пигменты, целевые добавки, растворители, сиккатив.
<b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a> , <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a>	