



## ГРУНТОВКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ

**Средство 2 в 1:  
грунтовка + антисептик**

### Краткая аннотация

<p><b>Фасовка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Канистра ПЭТ – 5 кг</li> <li>– Канистра ПЭТ - 10 кг</li> </ul>	<p><b>Высыхание</b></p> <p>каждого слоя при температуре (20±2)°С – 1 час.</p>
<p><b>Назначение</b></p> <p>Грунтовка акриловая АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ предназначена для грунтования, профилактики и длительной защиты бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных поверхностей внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также фасадов и цоколей зданий перед окраской: водно-дисперсионными красками, эмалями, шпатлеванием, нанесением декоративных штукатурок, приклеиванием обоев, керамической плитки и различных напольных покрытий. Грунтовка снижает способность поверхности впитывать влагу и связывает остатки строительной пыли и побелки, что приводит к улучшению адгезии. Защищает от грибков и плесени, эффективна против широкого класса микроорганизмов.</p>	<p><b>Расход</b></p> <p>1 кг на 7-10 м<sup>2</sup>.</p>
<p><b>Применение</b></p> <p>Поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жировых загрязнений. Перед грунтованием удалить непрочное держащееся старое покрытие, меловые покрытия смыть. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°С. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.</p>	<p><b>Свойства</b></p> <p>Акриловая</p> <p>Антисептическая</p> <p>Готовая к применению</p> <p>Экономичная : 50 м<sup>2</sup> в один</p>

	слой - для 5 кг / 100 м <sup>2</sup> в один слой - для 10 кг
	<b>Технические условия:</b> ТУ 2316-002-49417770-2006

<b>Разрешительная документация:</b> 1. Свидетельство о государственной регистрации	<b>Пригодные подложки</b> Кирпич, бетон, оштукатуренные поверхности
---	--

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость молочного цвета
Внешний вид покрытия	Не образует видимой пленки
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, не менее	10
Массовая доля нелетучих веществ, %	2,0-4,0
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Морозостойкость, циклы не менее	5
рН краски	7,5-9,5

## Дополнительная информация

<b>Меры предосторожности</b> Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей. Тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.	<b>Гарантийный срок</b> 24 месяца с даты изготовления
<b>Транспортировка и хранение</b> В герметично закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца/ до 5 циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре сохраняет первоначальные свойства.	<b>Состав</b> акриловая дисперсия, модифицирующие добавки, в том числе фунгицидные, вода.

<p><b>Производитель:</b> ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a></p>
---