



## Грунтовка укрепляющая Premia

- Акриловая
- Пленкообразующая
- Адгезионная
- Быстросохнущая
- Готовая к применению

### Краткая аннотация

#### Фасовка

- канистра ПЭТ – 5 л.
- Канистра ПЭТ – 10л.

#### Нормативная документация:

ТУ 2316-226-49417770-2005

#### Назначение

Грунтовка укрепляющая PREMIA предназначена для предварительной обработки оштукатуренных, зашпатлеванных, цементных, бетонных, кирпичных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (фасады и цоколи зданий) и внутри помещений (стены, потолки, перегородки, в том числе с повышенной влажностью).

Образует бесцветное прозрачное «лаковое» покрытие.

- Прочная поверхностная пленка надежно связывает незакрепленные частицы поверхности и пыль, «склеивая» (укрепляя) верхние слои непрочных оснований.
- Улучшает сцепление краски с окрашиваемой поверхностью.
- Выравнивает впитывающую способность основания, обеспечивая однородность финишного покрытия.
- Значительно снижает расход краски.
- Повышает прочность и долговечность комплексного покрытия.

Рекомендуется использовать в комплексе с акриловыми красками PREMIA

<p><b>Применение</b>  Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, жировых загрязнений, от непрочного держащегося старого покрытия, от мела, известковой краски и высолов поверхность очистить полностью. Промыть водой, просушить.  При грунтовании не допускать образование блестящей поверхностной пленки после высыхания.  Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1 слой при температуре окрашиваемой поверхности и воздуха выше +5°C. В случае замерзания грунтовку выдержать при комнатной температуре 24 часа.  Высыхание каждого слоя грунтовки при температуре (20±2)°C – 15 мин, до нанесения краски - 5-8 часов.</p>	<p><b>Расход</b> грунтовки на однослойное покрытие в зависимости от впитывающей способности поверхности - 1 литр на 7 - 10 м<sup>2</sup>.</p>
--	---

<p><b>Разрешительная документация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свидетельство о государственной регистрации</li> <li>2. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности материала КМ1: слабогорючий (Г1), трудновоспламеняемый (В1), с малой дымообразующей способностью (Д1), малоопасный (Т1).</li> </ol>	<p><b>Пригодные подложки:</b>  Минеральные, бетонные, цементные, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, кирпич и пр.</p>
--	--

### Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие должно быть прозрачным
Массовая доля нелетучих веществ, %	5,0 -7,0
Время высыхания, ч, не более	1
Величина pH	7,5-9,5
Условная вязкость по ВЗ-4 при Т (20±2)°C, сек, не менее	12
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не более	1,01
Морозостойкость, циклы, не менее	5

### Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности</b>  Хранить в местах, недоступных для детей. Работы выполнять в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Тару утилизировать как бытовые отходы.  Грунтовка пожаровзрывобезопасна.</p>	<p><b>Гарантийный срок:</b>  36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.</p>
--	---

<p><b>Транспортировка и хранение</b>  Грунтовку хранить и транспортировать в герметично закрытой таре при температуре выше + 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. При наличии на упаковке дополнительной этикетки «МОРОЗОСТОЙКАЯ РЕЦЕПТУРА до -30°C» - допускается 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания при транспортировке. Хранить морозостойкие материалы при температуре выше 0 ° C. В случае замерзания грунтовку выдержать при комнатной температуре до полного размораживания без дополнительного нагрева.  Произведено по рецептуре и под контролем качества:  ОАО «Объединение «Ярославские краски»  150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17  телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84  e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, <a href="http://yarkraski.ru">yarkraski.ru</a></p>	<p><b>Состав:</b> акриловая дисперсия, целевые добавки.</p>
--	---