


## ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ



- создает прочную пленку на поверхности
- экономит расход краски



### Краткая аннотация

<p><b>Фасовка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Канистра ПЭТ – 5 кг</li> <li>– Канистра ПЭТ - 10 кг</li> </ul>	<p><b>Технические условия:</b> ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p><b>Назначение</b></p> <p>Акриловая укрепляющая грунтовка для наружных и внутренних работ предназначена для грунтования мелящих - оштукатуренных, зашпатлеванных, а также кирпичных поверхностей перед окрасочными работами. Связывает незакрепленные частицы материала, увеличивает адгезию к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала. После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Рекомендуется использовать в комплексе с акриловыми красками Ярославские краски.</p>	<p><b>Расход</b> 1 кг на 7-10 м<sup>2</sup>.</p> <p><b>Высыхание</b> каждого слоя при температуре (20±2)<sup>0</sup>С – 1 час.</p>
<p><b>Применение</b></p> <p>поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жировых загрязнений. Перед грунтованием удалить непрочное держащееся старое покрытие, меловые покрытия смыть. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5<sup>0</sup>С. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.</p>	<p><b>Свойства</b></p> <p>Акриловая, готовая к применению</p> <p>Экономичная: 50 м<sup>2</sup> в один слой - для 5 кг/ 100 м<sup>2</sup> в один слой - для 10 кг.</p>
<p><b>Разрешительная документация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свидетельство о государственной регистрации</li> </ol>	<p><b>Пригодные подложки</b> Кирпич, бетон,</p>

оштукатуренные  
поверхности

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость молочного цвета
Внешний вид покрытия	Не образует видимой пленки
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , не менее	10
Массовая доля нелетучих веществ, %	3.0-6.0
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, не более	1
Морозостойкость, циклы не менее	5
pH краски	7,5-9,5

## Дополнительная информация

<b>Меры предосторожности</b> Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей. Тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасная.	<b>Гарантийный срок</b> 36 месяца с даты изготовления
<b>Транспортировка и хранение</b> в герметично закрытой таре при температуре от $0^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ . Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортировка и хранение при температуре до $-30^{\circ}\text{C}$ не более одного месяца/ до 5 циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре сохраняет первоначальные свойства	<b>Состав</b> акриловая дисперсия, модифицирующие добавки, в том числе фунгицидные, вода.
<b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a> , <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a>	