



«...нашел краску
без запаха
краски!»

Краска для потолков Ярославские краски

- акриловая
- без запаха
- быстросохнущая (1 ч.)

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ведро ПЭТ – 3 кг – Ведро ПЭТ - 7 кг – Ведро ПЭТ - 14 кг – Ведро ПЭТ – 28 кг 	<p>Технические условия: ТУ 2316-005-49417770-2008</p>
<p>Назначение</p> <p>Белоснежная, экологически чистая, быстросохнущая акриловая краска для потолков. Легко наносится, образуя ровное, без следов от кисти или валика, покрытие. Не имеет запаха растворителя. Образует бархатистое матовое паропроницаемое покрытие, скрывающее дефекты окрашиваемой поверхности. Допускается легкая сухая уборка. Для окрашивания гипсокартонных, бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП в сухих помещениях. Рекомендуется для окрашивания интерьера детских, спортивных и лечебных учреждений.</p>	<p>Расход</p> <p>1 кг на 6-8 м² в зависимости от подготовки поверхности и метода нанесения.</p> <p>Высыхание</p> <p>каждого слоя эмали при температуре (20±2)⁰С – 1 час.</p>
<p>Применение</p> <p>Новые поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность, необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие, меловую побелку. Неровности выровнять шпатлевкой, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 8 часов. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать грунтовкой Ярославские краски. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5⁰С. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания на «отлип» - не более 1 часа. Полное высыхание- 24 часа.</p>	<p>Свойства</p> <p>-белоснежная</p> <p>-акриловая</p>
<p>Цвет Белый</p>	

<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности КМ1. 	<p>Пригодные подложки Кирпич, бетон, оштукатуренные поверхности</p>
--	--

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной и однородной поверхностью
Цвет покрытия	Белый; должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Динамическая вязкость, мПа.с (100 грт)	4000-6500
Массовая доля нелетучих веществ, %	54-64
Степень перетира, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	-
Стойкость к сухому трению	допускается меление
рН краски	7,5-9,5

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна</p>	<p>Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления</p>
--	--

<p>Транспортировка и хранение в герметично закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре краска сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, специальные добавки, в том числе фунгицидные, вода.</p>
---	---

<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p>
