

ЯРКО®



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ МОЮЩАЯСЯ

Краткая аннотация

Фасовка - ведро пэт – 1,5 кг - ведро пэт – 3 кг - ведро пэт – 7 кг - ведро пэт – 14 кг - ведро пэт – 28 кг - ведро пэт – 45 кг	Высыхание на «отлип» - не более 1 часа. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов. Полное высыхание- 24 часа.
Назначение Краска для стен и потолков моющаяся ЯРКО – экологически чистый материал для окрашивания минеральных поверхностей, ДВП, ДСП и других поверхностей в помещениях с повышенной влажностью и проходимостью, а также сухих помещений. Создает покрытие стойкое к мытью мягкой поролоновой губкой с применением неабразивных моющих средств. Готовая к применению. Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кухни, ванные), а также для помещений с повышенной проходимостью (коридоры, офисы).	Расход краски на однослойное покрытие – 1 кг на 5-7 м ² .
Применение Новые поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Перед применением краску тщательно перемешать. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность, необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять шпатлевкой, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Неокрашенные и зашпатлёванные поверхности обработать грунтовкой «ЯРКО» для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания. Во избежание стыков большие площади окрашивать за один проход (от угла до угла) продуктом одной партии. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя.	Свойства <ul style="list-style-type: none">✓ Паропроницаемое покрытие✓ Стойкая к легким механическим воздействиям✓ Легкая уборка Технические условия: ТУ 2499-002-49417770-2006
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации	Пригодные подложки для окрашивания минеральных поверхностей, ДВП, ДСП

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной и однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-65
Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	180
pH	7,5-9,5
Степень дисперсности, мкм, не более	40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ⁰ С, ч, не более	1
Динамическая вязкость (100 rpm) 6 ротор при температуре (20±2) ⁰ С, мПа·с	4000-6500
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) ⁰ С, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2) ⁰ С, мин, не менее	15

Дополнительная информация

Меры предосторожности Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.	Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления
Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в герметично закрытой таре при температуре от 0 ⁰ С до +40 ⁰ С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортирование и хранение при температуре до -30 ⁰ С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре краска сохраняет первоначальные свойства. Пожаровзрывобезопасна	Состав акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, специальные добавки, в том числе фунгицидные, вода.

Производитель: ОАО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84

e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru