



## Краска акриловая для стен и потолков Premia

- супербелая
- не мелит
- не желтеет
- стойкая к сухой уборке
- рекомендована для детских и лечебных помещений
- колеруется вручную колерными красками Premia

### Краткая аннотация

#### Фасовка

- ведро ПЭТФ –0,9 л.
- ведро ПЭТФ - 2,7л.,
- ведро ПЭТФ -9 л.

#### Нормативная документация:

ТУ 2316-226-49417770-2005

#### Назначение

Специально предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях не подверженных загрязнению. Образует глубокоматовое, ярко-белое покрытие, устойчивое к сухой уборке. Обладает хорошей кроющей способностью, не мелит, не желтеет. Краска удобна и технологична в работе: не образует потеков, не капает с малярного инструмента.

Для окрашивания гипсокартонных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей. Возможно нанесение по старой не мелящей водно-дисперсионной краске, после предварительной подготовки поверхности.

#### Пригодные подложки:

минеральные, бетонные оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, кирпич и проч.

<p><b>Применение.</b>          Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Промыть водой с моющим средством, затем чистой водой, просушить. Для сокращения расхода краски и получения однородного покрытия пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать «Грунтовкой укрепляющей PREMIA», зашпатлеванные и другие сильно впитывающие поверхности – «Грунтовкой глубокопроникающей PREMIA». При грунтовании не допускать образования блестящей поверхностной пленки после высыхания.          Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 5°C. Высыхание каждого слоя краски при температуре (20±2)°C – 1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа.</p>	<p><b>Расход</b> краски на однослойное покрытие в зависимости от цвета и впитывающей способности поверхности – 1 литр на 8-10 м<sup>2</sup>. Расход краски может изменяться в зависимости от качества подготовки и впитывающей способности поверхности.</p>
<p><b>Разрешительная документация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свидетельство о государственной регистрации</li> <li>2. Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности материала КМ1.</li> </ol>	

## Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет плёнки: · Белый	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться плёнка с ровной однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	53-63
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания до степени 3 при T (20±2)°C, ч, не более	1
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	180
Величина pH	8,0-9,5
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,7
Динамическая вязкость, мПа.с(100rpm)бротор при T=20°C	4500-7000
Стойкость к сухому трению	Допускается легкое меление
Морозостойкость, циклы, не менее	5

## Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности.</b>  Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении.  Тару утилизировать как бытовые отходы.  Краска пожаровзрывобезопасна</p>	<p><b>Гарантийный срок:</b>  36 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.</p>
<p><b>Транспортировка и хранение</b>  Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.  <b>При наличии на упаковке дополнительной этикетки «МОРОЗОСТОЙКАЯ РЕЦЕПТУРА до – 30°С» допускается 5 циклов</b> кратковременного замораживания/оттаивания при транспортировании. В случае замерзания краску выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без дополнительного нагрева.</p>	<p><b>Состав:</b> акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, целевые добавки.</p>
<p><b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b>  ОАО «Объединение «Ярославские краски»  150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17  телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84  e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a></p>	