

## Краска текстурная акриловая база А Premia



- **пластичная**
- **дает возможность создать на поверхности множество вариантов объемных рисунков**
- **машинная колеровка в пастельные тона**

### Краткая аннотация

#### Фасовка

- Ведро ПЭТ – 4,5 л,
- Ведро ПЭТ – 9,0 л,

Высокопластичная, совершенно матовая текстурная краска на натуральной минеральной основе с мраморным порошком, позволяющая создать множество фактур. Материал призван принимать творческие решения и претворять в жизнь Ваши художественные фантазии. Сочетается с любыми стилями интерьера от романтической классики до hi-tech. В центре внимания - Ваши идеи! Индивидуально оформленные стены приобретают особенный характер, присущий только Вам! С текстурной краской Premia у Вас появляется исключительная возможность придать дому неповторимый стиль. Материал создает пластичное, стойкое к истиранию и ударам, долговечное покрытие, обладающее хорошей адгезией и твердостью. Покрытие легко ремонтируется. Помимо фактуры у Вас появляется возможность реализовать любые цветовые решения при колеровке машинным или ручным способом. Создавай, твори, наслаждайся!

**Назначение:** для декоративной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, в том числе для детских комнат. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и др. минеральным поверхностям. Подходит для создания разнообразных декоративных эффектов.

**Расход** (1,0 — 1,6) кг/м<sup>2</sup> в зависимости от выбранного декоративного эффекта и толщины слоя.

<p><b>Применение</b></p> <p>Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, удалить старое отслаивающееся покрытие. При необходимости неровности отштукатурить и/или зашпатлевать, поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Поверхность обработать грунтовкой глубокопроникающей для отделки сухих помещений; для влажных помещений загрунтовать грунтовкой влагозащитной. Материал готов к применению. Перед началом работ тщательно перемешать. Наносить валиком, кельмой, шпателем слоем толщиной до 2-х мм. Полученное покрытие декорировать в течение 30 минут. Рисунок покрытия зависит от фантазии и выбранного инструмента: фактурные валики, шпатель, трафареты и др. Инструмент необходимо периодически мыть. Резиновые валики смачивать водой каждый раз перед нанесением рисунка. Во избежание стыков большие площади обрабатывать за один проход (от угла до угла) продуктом одной партии. Полное высыхание покрытия через (24-48) ч при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% в зависимости от толщины слоя. Последующая окраска проводится после полного высыхания, но не ранее чем через 24 ч. Полный набор прочности через 14 суток. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Минимальная температура нанесения +7 °С, максимальная влажность воздуха 80% .</p> <p><b>Колеровка:</b> для получения пастельных цветов краску текстурную база А можно колеровать вручную колерными красками Premia (не более 5%) или машинной колеровкой DesingColor (база А) по каталогам Monicolor Nova, Spirit, NCS, RAL Classic, RAL Design. Для получения более темных или ярких цветов готовое белое покрытие можно окрасить заколерованной в желаемый цвет ВД-краской, соответствующей условиям эксплуатации поверхности.</p>	<p><b>Свойства</b></p> <p>-машинная колеровка Designcolor</p> <p>-высокопластичная</p> <p>-стойкая к ударам</p> <p>-стойкая к истиранию</p> <p>-легко ремонтируется</p>
<p>Цвета База А</p>	<p>Технические условия: ТУ 2316-226-49417770-2005</p>
<p>Разрешительная документация: Свидетельство о государственной регистрации</p>	<p>Пригодные подложки: минеральные поверхности</p>
<b>Техническая информация</b>	
<p><b>Наименование показателя</b></p>	<p><b>Значение</b></p>
<p>Цвет покрытия</p>	<p>Белый, оттенок не нормируется</p>
<p>Внешний вид покрытия</p>	<p>После высыхания образуется фактурное мелкозернистое покрытие</p>
<p>Динамическая вязкость по Брукфильду, Мпа*с</p>	<p>16000-21000</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>55-65</p>
<p>pH</p>	<p>7,5-9,5</p>

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более - слоя толщиной 1 мм - слоя толщиной 3 мм	2 -
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)°С, мин, не менее	15

## Дополнительная информация

<p><b>Меры предосторожности</b></p> <p>Беречь от детей. Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p> <p>Штукатурка пожаровзрывобезопасна.</p>	<p><b>Гарантийный срок</b></p> <p>24 месяца с даты изготовления</p>
<p><b>Транспортировка и хранение</b></p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.</p> <p><b>Морозостойкость.</b> Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до -30°С при транспортировании. В случае замерзания штукатурку выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без дополнительного нагрева.</p>	<p><b>Состав:</b> вода, водная акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки.</p>
<p><b>Произведено:</b></p> <p>ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a></p>	