




ЛАК ПФ-283

- **тройная фильтрация**
- **высокоглянцевый**



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – литографированная металлическая банка – 0,7 кг, – литографированная металлическая банка – 1,7 кг – стеклянная бутылка – 0,45 кг 	<p>Высыхание</p> <p>Время высыхания - 36 часов при температуре (20±2)°С.</p>
<p>Назначение</p> <p>Высокоглянцевый алкидный лак ПФ-283 по дереву и металлу (двери, подоконники, мебель, металлические изделия, фурнитура) для внутренних работ. Легко наносится, образует покрытие, подчеркивающее природную текстуру древесины, надежно защищает поверхности от механических воздействий.</p>	<p>Расход</p> <p>Расход лака на однослойное покрытие – в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности – 1 кг на 13-14 м².</p>
<p>Применение</p> <p>Деревянные поверхности предварительно зачистить шлифовальной шкуркой, пыль удалить; металлические - очистить от жировых загрязнений, ржавчины и окислы; непрочное держасьее старое покрытие удалить полностью, обезжирить и просушить. При использовании краскораспылителя лак разбавить скипидаром или уайт-спиритом в соотношении 1:1. Наносить кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя вдоль волокон древесины. Перед применением лак тщательно перемешать, соблюдая температурный режим.</p>	<p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготовлен по ГОСТ -высокоглянцевый -по дереву и металлу
<p>Степень блеска высокоглянцевый</p>	<p>ГОСТ 5470-75</p>

Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации	Пригодные подложки дерево, ДВП, ДСП, металл
---	--

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор
Внешний вид пленки	Однородная прозрачная без посторонних включений пленка
Цвет лака по йодометрической шкале mgI_2/cm^3 , не темнее	130
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ C$, с:	40-60
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-52
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ C$, ч, не более	24
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,15
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре $(20 \pm 2)^\circ C$, мин, не менее	8

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	<p>Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p>Состав Алкидный лак, специальные добавки, растворители</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p>	