



Лак для камня

- быстросохнущий
- создает эффект мокрого камня
- снижает грязеудержание

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – канистра ПЭТ – 5 л, – канистра ПЭТ – 10 л. 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-003-49417770-2007</p>
<p>Назначение</p> <p>Акриловый водно-дисперсионный лак для окраски каменной и кирпичной поверхности, черепицы (фасады и цоколи зданий, каменные заборы, искусственный камень, декоративная отделка каминов) с целью декоративной отделки и защиты, кроме полов. Быстросохнущий.</p>	
<p>Применение</p> <p>Поверхность очистить от грязи, пыли, жировых и масляных загрязнений. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Лак перед применением перемешать. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +10°C валиком, кистью в 1-2 слоя.</p>	<p>Свойства : атмосферостойкий</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 	<p>Пригодные подложки: Камень, искусственный камень, кирпич, черепица.</p>

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
-------------------------	----------

Цвет пленки лака для камня	Прозрачный, согласно эталона цвета
Внешний вид пленки	После высыхания лак должен образовывать однородную, без кратеров, пор и трещин пленку
Динамическая вязкость, мПа.с,(ротор 6, 100об/мин) при t.20°C	700-2000
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t.20°C, ч, не менее	48
Стойкость к статическому воздействию 3% раствора NaCl, ч, не менее	24
Величина pH 5% раствора	7,5-8,5
Время высыхания до степени 3 при t.20°C, ч, не более	1

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности. Хранить в местах недоступных для детей. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как отходы. Пожаровзрывобезопасен.</p>	<p>Гарантийный срок- 36 месяцев с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение Лак транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.</p>	<p>Состав: акриловая дисперсия, целевые добавки, в т.ч. силиконовая, вода.</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	