




ЛАК НИТРА НЦ-2139

матовый



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – литографированная металлическая банка – 0,7 кг, – литографированная металлическая банка – 1,7 кг – литографированное металлическое ведро – 2,7 кг 	<p>Нормативная документация ТУ 2314-173-49404743-2003</p>
<p>Назначение Предназначен для окрашивания деревянной мебели и других изделий из древесины, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри помещений, а также для покрытия текстурно-декоративной бумаги. Готов к применению. Легко наносится, образует твердую пленку, стойкую к царапинам и сколам, хорошо шлифуется. Покрытие лака обладает высокой теплостойкостью.</p>	<p>Расход <u>Расход лака на однослойное покрытие – в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности – 1 кг на 10-12 м².</u></p>
<p>Применение Перед нанесением лака - деревянную поверхность предварительно просушивают. Старое покрытие тщательно удаляют с поверхности, затем зачищают шлифовальной шкуркой и очищают от пыли. При использовании краскораспылителя лак необходимо разбавить растворителями 646, 647 в количестве до 25% от массы лака. Наносить кистью, тампоном или краскораспылителем равномерным слоем в 1-4 слоя. Перед применением лак тщательно перемешать.</p> <p>Высыхание Время высыхания - 1 час при температуре (20±2)°С, до готовности к эксплуатации - 36 часов</p>	<p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> – покрытие эмали устойчиво к воздействию воды, масел, моющих средств <u>выдерживает перепады температур от -50°С до +60°С.</u>
<p>Степень блеска</p>	<p>матовый</p>
<p>Разрешительная документация:</p>	<p>Пригодные подложки</p>

1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Декларация о соответствии	дерево, ДВП, ДСП
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор
Внешний вид пленки	Ровное покрытие без пятен, пузырей и механических включений
Цвет лака по йодометрической шкале мгI ₂ /см ³ , не темнее	30
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	3-100
Массовая доля нелетучих веществ, %	26-32
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,18
Условная светостойкость пленки, ч, не менее	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, мин, не менее	6
Дополнительная информация	
Меры предосторожности Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления
Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.	Состав коллоксилин, синтетические смолы, растворители.
Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru , www.yarkraski.ru	