



## **БЫСТРОЭМАЛЬ на ржавчину и чистый металл НЕРЖАВЕЙ**

- **3 в 1, совмещает свойства:**
  - преобразователя ржавчины,
  - антикоррозионной грунтовки,
  - защитно-декоративной эмали
  - **до 8 часов – время высыхания**
- Цвета:**

- белый,
- голубой,
- синий (близость к идее цвета RAL 5005),
- зеленый (близость к идее цвета RAL 6005),
- красный,
- красно-коричневый (близость к идее цвета RAL 3005),
- коричневый (близость к идее цвета RAL 8017),
- серый,
- черный.

### **Краткая аннотация**

**Фасовка**

литографированная металлическая банка – 0,8 кг,  
литографированное металлическое ведро – 3 кг.

**Нормативная документация:**

ТУ 2312-023-03948395-2013

**Назначение**

Для окраски стальных и чугунных поверхностей, пораженных точечной, местной, сплошной коррозией, с остатками плотно сцепленного старого покрытия (типа ПФ, ГФ, ЭП, НЦ, АУ с предвари-тельной проверкой на совместимость), а также окраски чистых поверхностей.

Покрытие может эксплуатироваться в атмосферных условиях (металлические конструкции, детские городки, решетки, ограды, гаражи) и внутри помещений (трубы, батареи отопления, домашняя мебель, двери, приборы). Допускается окрашивание деревянных поверхностей. Тип

**Свойства**

– покрытие эмали устойчиво к воздействию воды, масел, моющих средств  
выдерживает перепады температур от –50°С до +60°С.

зданий А-В.	
<b>Применение</b> Окрашиваемую поверхность очистить от грязи до плотно держащейся ржавчины, обезжирить и просушить. При необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром до нужной консистенции. Отслаивающееся старое покрытие удалить. При окрашивании больших площадей цветными материалами рекомендуется использовать эмаль одной партии. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя.	<b>Расход</b> 1 кг на 10-15 м <sup>2</sup> в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения. <b>Высыхание</b> каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С – 8 часов.
<b>Разрешительная документация:</b> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Декларация о соответствии	<b>Пригодные подложки:</b> ржавый и чистый металл, дерево.

### Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания эмаль образует гладкую, однородную, без морщин, потеков, и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень.
Блеск пленки по ФБ-5 под углом 45, %	не менее 37
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	90-190
Массовая доля нелетучих веществ, %	65-75
Степень перетира, мкм, не более	30
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	
-серая	110
-голубая	140
-черная	90
-зеленая, синяя	120
-красная	150
-белая	160
-красно-коричневая	140
-коричневая	100
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	8
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	30
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,15
Адгезия пленки, баллы, не более	2
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24
Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24

<p><b>Меры предосторожности</b>  Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	<p><b>Гарантийный срок</b>  24 месяца с даты изготовления</p>
<p><b>Транспортировка и хранение</b>  транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.</p>	<p><b>Состав</b>  алкидный лак, пигменты, целевые добавки, растворители, сиккатив.</p>
<p><b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b>  ОАО «Объединение «Ярославские краски»  150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17  телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84  e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a>, <a href="http://www.yarkraski.ru">www.yarkraski.ru</a></p>	