

ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ СПЕЦНАЗ ULTRA



- по ржавому и чистому металлу
- алкидно-уретановая
- формула «все в одном»

Цвета: белая, синяя, зеленая, красно-коричневая, серая, черная

Краткая аннотация

Фасовка

– литографированная металлическая банка – 0,75 кг.

Технические условия:

ТУ 2312-189-49404743-2013

Назначение

Быстросохнущая алкидно-уретановая глянцевая эмаль СПЕЦНАЗ ULTRA для наружных и внутренних работ. Композиция «все в одном»: преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка и защитно-декоративная эмаль. Имеет отличную адгезию к ржавому, чистому и ранее окрашенному металлу, предотвращает развитие коррозии, обеспечивает долговременную защиту. Образует атмосферостойкое глянцевое покрытие, устойчивое к механическим нагрузкам (царапинам и пр.), воздействию воды, солей, масел, нефтепродуктов, к перепадам температур от – 40°С до + 60°С, кратковременно до +100°С.

Покрытие из 2-3 слоев эмали по стальной ржавой поверхности сохраняет защитные свойства в атмосферных условиях не менее 5 лет, внутри помещений - не менее 7 лет. Для окрашивания стальных и чугунных поверхностей с продуктами точечной, местной, сплошной коррозии, с остатками старого покрытия, плотно сцепленными с металлом, и чистых поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, детские городки, водостоки, решетки, ограды, гаражи) и внутри помещений (трубы, батареи отопления, домашняя мебель, двери, приборы). Допускается окрашивание деревянных поверхностей.

Пригодные подложки:

металл (чистый, ржавый), дерево.

| | |
|--|---|
| <p>Применение Металлическую поверхность очистить от непрочно держащихся ржавчины, окалины, старого покрытия, грязи, масел, обезжирить уайт-спиритом, просушить; отпотевающие поверхности протереть сухой тканью. Наносить при температуре не ниже +10°C и влажности воздуха не более 80% в 2-3 слоя с промежуточной выдержкой между слоями: от 5 до 15 минут или более 6 часов – при нанесении краскораспылителем; до 1 часа или более 6 часов – при нанесении кистью и валиком. При использовании краскораспылителя эмаль разбавить ксилолом или сольвентом не более 10-15% от массы эмали. При необходимости, эмаль фильтруют через капроновую ткань или 2 слоя марли. При нанесении кистью и валиком разбавление не требуется. При температуре ниже 10°C и относительной влажности воздуха выше 80% время высыхания увеличивается. Не допускается окраска влажных и обледенелых поверхностей; отпотевающую поверхность протирают сухой тканью. Перед применением перемешать, соблюдая температурный режим. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.</p> | <p>Свойства Расход 1 кг на 8-10 м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.</p> <p>Высыхание каждого слоя эмали при температуре (20±2)°C – 6 часов, до готовности к механическим воздействиям или нанесению эмали – 24 часа.</p> |
| <p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Декларация о соответствии | |

Техническая информация

| Наименование показателя | Значение |
|---|--|
| Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
| Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, % | 37 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, с: | 60-110 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-65 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более | 50-100 (в зависимости от цвета) |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более | 6 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 50 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,15 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 3 %-ного раствора натрия хлористого при температуре (20±2)°C, мин, не менее | 24 |

Дополнительная информация

| | |
|---|---|
| <p>Меры предосторожности Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p> | <p>Гарантийный срок 18 месяцев с даты изготовления</p> |
| <p>Транспортировка и хранение транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.</p> | <p>Состав синтетические смолы, целевые добавки, пигменты, наполнители, органические растворители, сиккатив, антикоррозионные добавки.</p> |
| <p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p> | |