



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ «КОРОЕД»

- мелкозернистая
- среднезернистая
- на акриловой дисперсии

Краткая аннотация

Фасовка

- Ведро ПЭТ – 4,5 л,
- Ведро ПЭТ – 9,0 л

Техническая

документация:

ТУ 2316-226-49417770-2005

Назначение

Для декоративной отделки и защиты фасадов, цоколей и стен внутри сухих и влажных помещений, в местах с высокой эксплуатационной нагрузкой по оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям, кирпичу, цементу, бетону, гипсокартону, ДВП, ДСП, по старым прочным водно-дисперсионным покрытиям. Декоративная акриловая штукатурка PREMIA с эффектом «короед» с природной гранулированной мраморной крошкой (размер зерна 1-1,5 мм). Идеально подойдет для создания современного дизайна интерьеров, фасадов и цоколей зданий, придавая обычной стене фактуру, имитирующую кору дерева. Благодаря особой пластичности, материал легко наносится и формируется в различные рисунки с вертикальными, горизонтальными или круговыми лабиринтными ходами, следуя простому движению Вашей руки.

Образует прочное, долговечное «дышащее» покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт.

Расход:

2-2,5 кг на 1 м² при однократном нанесении.

Высыхание слоя толщиной 2 мм при температуре (20±2)°С и относительной влажности 70%: до отлипа - 2 часа, полное высыхание – 48 часов. Полный набор прочности – через 14 суток. Избегать воздействия воды на покрытие в течение первых суток после нанесения. При более низкой температуре и повышенной влажности время сушки увеличивается.

<p>Применение</p> <p>Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью, промыть водой, просушить. Для укрепления окрашиваемую поверхность предварительно обработать «Грунтовкой глубокопроникающей» PREMIA или «Грунтовкой Бетонконтакт» ЯК с мраморной крошкой/грунтовкой Betonkontakt Brite - для увеличения адгезии. Штукатурку тщательно перемешать. Широким шпателем из нержавеющей стали нанести равномерный слой толщиной, соответствующей размеру зерна - 2 мм. После нанесения штукатурку равномерно растирать пластиковой кельмой с гладким основанием сильными направленными движениями (круговыми, крестообразными, вертикальными или горизонтальными) в течение 15-20 минут, после чего выводится желаемая структура. В процессе работы излишки штукатурки с инструмента периодически снимать, инструмент периодически мыть. Для исключения образования видимых стыков рекомендуется нанесение за один проход. Готовое покрытие можно окрашивать сверху отколерованной краской, соответствующей условиям эксплуатации. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности – от +7°C до +35°C.</p> <p>Колеровка: база А (см. маркировку) применяется без колеровки как готовая белая штукатурка, а так же может колероваться в пастельные тона на специализированном оборудовании по каталогам: MONICOLOR NOVA, SPIRIT, NCS, RAL или вручную колеровочными красками PREMIA (не более 5%).</p>	<p>Свойства</p> <p>Машинная колеровка DE-SIGNCOLOR Атмосферостойкая Для внутренних и наружных работ Прочная</p>
--	--

<p>Цвета База А</p>	<p>белый</p>
-------------------------	--------------

<p>Разрешительная документация: Свидетельство о государственной регистрации</p>	<p>Пригодные подложки: Минеральные поверхности</p>
---	---

Техническая информация

Наименование показателя	Значение	
	среднезернистая	мелкозернистая
Цвет покрытия	Белый, оттенок не нормируется	
Внешний вид покрытия	После высыхания образуется фактурное зернистое покрытие	После высыхания образуется фактурное мелкозернистое покрытие
Динамическая вязкость по Брукфильду, Мпа*с	10000-15000	16000-21000
Массовая доля нелетучих веществ, %	Не менее 80	55-65
рН	7,5-9,5	
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более - слоя толщиной 1 мм	- 2	2 -

- слоя толщиной 3 мм		
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)°С, мин, не менее	15	15

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Беречь от детей. Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Штукатурка пожаровзрывобезопасна</p>	<p>Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Морозостойкость. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до -30°С при транспортировании. В случае замерзания штукатурку выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания без дополнительного нагрева.</p>	<p>Состав: акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, целевые добавки, мелкозернистая фракция мраморной крошки, вода.</p>
<p>Произведено: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p>	