




Эмаль ГФ-230 белая



- для внутренних работ
- моющаяся

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – литографированная металлическая банка – 1 кг, – литографированная банка – 2 кг – литографированное металлическое ведро – 3 кг (белая) 	<p>Технические условия: ТУ 2312-041-49404743-2007</p>
<p>Назначение</p> <p>Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений (двери, подо-конники, стены). Двухслойное покрытие эмали сохраняет защитные свойства в течение 3-х лет.</p>	<p>Свойства</p> <p>для внутренних работ моющаяся</p>
<p>Применение</p> <p>Металлические поверхности очистить от ржавчины и окислы, деревянные - от грязи и пыли, ранее окрашенные поверхности – от непрочно держащегося старого покрытия, обезжирить и просушить. Для увеличения срока службы покрытия рекомендуется наносить эмаль на загрунтованные поверхности (грунтовка ГФ-0163 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ). При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом до консистенции, удобной для нанесения.</p>	<p>Расход</p> <p>1 кг на 5-7 м² в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения.</p> <p>Высыхание каждого слоя эмали при температуре (20±2)⁰С – 24 часа</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Декларация о соответствии 	<p>Пригодные подложки дерево, металл загрунтованный</p>

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %	не менее 37

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	60-140
– Белой	
– др. цветов	
Массовая доля нелетучих веществ, %	69-80
Степень перетира, мкм, не более	35
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	160
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	30
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,10
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства при температуре (20±2)°С, мин, не менее	30

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	<p>Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления</p>
<p>Транспортировка и хранение транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.</p>	<p>Состав алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, сиккатив.</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества: ОАО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84 e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru</p>	