

КРАСКА ФАСАДНАЯ МАЙ



Краткая аннотация

Фасовка <ul style="list-style-type: none">- ведро ПЭТ - 2,5 кг- ведро ПЭТ — 6,0 кг- ведро ПЭТ — 13 кг- ведро ПЭТ — 28 кг- ведро ПЭТ — 45 кг	Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006
Назначение <p>Акриловая краска для наружных и внутренних работ образует белое матовое покрытие, легко наносится ровным слоем, быстро высыхает, не отслаивается, не мелит. Покрытие краски устойчиво к атмосферным воздействиям. Для окраски фасадов зданий и сооружений, для окраски стен и потолков внутри помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным поверхностям, ДВП, ДСП, а также для ремонтной окраски прочно держащихся водно-дисперсионных покрытий.</p>	Пригодные подложки: минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП
Применение <p>Новые поверхности очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Меловую побелку смыть. Неровности выровнять шпатлевкой (рекомендуем: ТМ «Ярославские краски»), поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности обработать</p>	Расход: краски на однослоиное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 7 м ² .

грунтовкой для укрепления поверхности, выравнивания впитывающей способности основания, а так же для уменьшения расхода краски. Материал готов к применению. Перед применением краску тщательно перемешать. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Во избежание стыков большие площади окрашивать за один проход (от угла до угла) продуктом одной партии. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов. Рекомендуемая температура для окраски $(20\pm2)^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха $(65\pm5)\%$. При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается. Минимальная температура нанесения составляет $+7^\circ\text{C}$, максимальная влажность воздуха — 80%.	
--	--

Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.	
---	--

Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.	
---	--

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Цвет покрытий	Белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Динамическая вязкость (100rpm) 6 ротор при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$, мПа, с	4000-6000
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень дисперсности, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	200
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$, ч, не более	1
pH	7.5-9.5
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$, ч, не менее -0,5% раствора моющего средства при температуре $(38\pm2)^\circ\text{C}$, мин	24 15

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности</p> <p>Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p> <p>Пожаровзрывобезопасна.</p>	
<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°C не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания.</p> <p>Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав:</p> <p>вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.</p>
<p>Производитель</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски»</p> <p>150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17</p> <p>телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81</p> <p>e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	