





Декоративный антисептик для защиты и тонирования древесины Premia

Технические показатели

Наименование показателя	Значение	
	Для бесцветного	Для цветного
Внешний вид материала	Жидкость жёлто- коричневого цвета, допускается опалесценция и лёгкая взвесь	-
Цвет плёнки:	-	Оттенок не нормируется:
Орегон Махагон		Желто-оранжевый, насыщенный.
Ясень		Красновато-коричневый насыщенный.
Рябина		Бледно-коричнево-жёлтый.
Золотой дуб		Красновато-желтый.
Opex		Темно-желтый.
Палисандр		Желто-коричневый
Сосна		Коричневый.
Тик		Желтый.
		Светло-коричневый.
Массовая доля нелетучих веществ, %	18-22	
		16-20
• ясень		18-22
• сосна, золотой дуб		20-24
• орегон, орех, тик		24-28
рябина, палисандрмахагон		26-30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ⁰ C, ч, не более	24	24
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) ⁰ С, ч, не менее	24	24

Условная светостойкость плёнки, ч, не менее	-	2
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 2 мм при температуре (20±2)°C, с	50-70	40-70
Температура вспышки в закрытом тигле	23 и более, но менее 61	