



Шпатлевка по дереву Premia

Технические показатели

Цвет и внешний вид шпатлёвки: Белая, сосна, берёза, бук, дуб, махагон	Белая однородная масса без посторонних включений и частиц неперетёртого пигмента, оттенок не нормируется. Должны соответствовать контрольному образцу цвета, оттенок не нормируется.
Время высыхания до степени 3 слоя толщиной 1 мм при (20±2)°С, ч, не более	2
Внешний вид покрытия	После высыхания должен образовывать однородную, без кратеров и посторонних включений поверхность.
Способность покрытия шлифоваться	Должно шлифоваться с образованием ровной однородной поверхности
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)°С, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы, не менее	5