

ГРУНТ-АНТИСЕПТИК

ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> - литографированная металлическая банка – 0,75 л - литографированная банка – 2,0 л - металлическое ведро – 9,0 л 	<p>Технические условия: ТУ 2311-310-49404743-2016</p>
<p>Назначение</p> <p>Грунт-антисептик предназначен для первичной обработки древесины перед последующим нанесением финишных материалов. Содержит высокоэффективный фунгицид, защищающий древесину от синевы, плесени, гнили и грибков. Глубоко проникает в поры дерева. Значительно снижает расход красок, эмалей, лаков и др. Для наружных и внутренних работ. Для грунтования защиты от биоповреждений (гнили, плесени, грибков) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (бревенчатые, дощатые стены, брус, стропила, балки и др. деревянные конструкции, окна, двери, заборы, карнизы, лестницы, перегородки из плиточных материалов и фанеры, причалы и т.д.)</p>	
<p>Поверхности новые и ранее окрашенные: бревенчатые, дощатые стены, брус, стропила, балки и др. деревянные конструкции, окна, двери, заборы, карнизы, лестницы, перегородки из плиточных материалов и фанеры, причалы и т.д.)</p>	<p>Расход грунта на однослойное покрытие 1 л на 6-14 м²</p>
<p>Применение</p> <p>деревянные поверхности очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, при необходимости отшлифовать, пыль удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. Перед нанесением перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°С относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Разбавление: не требуется.</p>	<p>Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)⁰С и влажности воздуха (65±5)% — 20-30 мин, окончательного слоя - 24 часа.</p>

Разрешительная документация: Свидетельство о государственной регистрации		
Техническая информация		
Наименование показателя	Значение	
Цвет	Жидкость желто-коричневого цвета, допускается опалесценция или легкая взвесь	
Стойкость пленки к воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при t (20±2)°С, с	40-70	
Массовая доля нелетучих веществ, %	18-24	
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24	
Дополнительная информация		
Меры предосторожности транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары	
	Состав: лак алкидный, растворитель, пигменты, целевые добавки, эффективный биоцид.	
Произведено по рецептуре и под контролем качества: АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru , yarkraski.ru		