



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – ведро ПЭТ- 1,0 л – Ведро ПЭТ - 2,5 л – Ведро ПЭТ - 5,0 л – Ведро ПЭТ - 10 л 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-005-49417770-2006</p>
<p>Назначение</p> <p>Краска для потолков ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ предназначена для окрашивания гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпательванных, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей, ДСП, ДВП внутри сухих помещений, не подверженных интенсивным воздействиям при эксплуатации. Легко наносится, образуя ровное, без следов от кисти или валика бархатисто-матовое покрытие. Допускается легкая влажная уборка мягкой губкой/тканью. Рекомендуется для окрашивания потолков в детских, спортивных и лечебных учреждениях.</p>	<p>Пригодные подложки:</p> <p>Кирпич, бетон, оштукатуренные поверхности</p>
<p>Применение</p> <p>Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для сокращения расхода краски и получения однородного покрытия пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем. в 1-2 слоя при температуре выше 5°C и влажности</p>	<p>Расход краски при однослойном покрытии на впитывающие подложки - 1 л до 6 м², на невпитывающие основания - 1л до 8м². Расход может меняться в</p>

<p>не более 80%. При необходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.</p>	<p>зависимости от типа и качества подготовки поверхности. Время высыхания и расход отколерованной краски могут незначительно увеличиваться в зависимости от выбранного цвета.</p>
<p>Колеровка Применяется без колеровки как готовая супербелая краска, а также может колероваться в пастельные тона вручную колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными красками.</p>	<p>Высыхание однослойного покрытия при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности 65% – 1-2 часа. Второй слой наносить не ранее, чем через 2 часа. Полное высыхание - 24 часа.</p>
<p>Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
<p>Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.</p>	
Техническая информация	
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>
<p>Внешний вид материала в таре</p>	<p>Непрозрачная жидкость белого цвета (База А).</p>
<p>Внешний вид покрытия</p>	<p>Должен соответствовать контрольному образцу.(База А).</p>
<p>Динамическая вязкость (100 rpm) 6 ротор при $t (20\pm 2)^\circ\text{C}$, мПа*с</p>	<p>3500-5500</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>50-65</p>
<p>pH</p>	<p>7,5-9,5</p>
<p>Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более</p>	<p>180</p>
<p>Степень дисперсности, мкм, не более</p>	<p>40</p>
<p>Время высыхания до степени 3 при $t (20\pm 2)^\circ\text{C}$ и влажности $(65\pm 5)\%$, ч</p>	<p>Не более 1 ч</p>
Дополнительная информация	
<p>Меры предосторожности Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в</p>	

<p>проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна.</p>	
<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре + 5°С до + 30°С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах.</p>	<p>Состав:</p> <p>акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.</p>
<p>Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	