



Грунтовка ГФ-021 ЯРКО

Технические показатели

Цвет покрытия	Красно-коричневый, оттенок не нормируется
Внешний вид покрытия	Покрытие должно быть гладким, однотонным, матовым или полуматовым
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, с	80
Массовая доля нелетучих веществ, %	54
Степень перетира, мкм, не более	60
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	23
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (м. А) при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, отн. Ед, не менее	0,10
Укрывистость высушенного покрытия, $\text{г}/\text{м}^2$, не более	60
Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	48
Стойкость покрытия грунтовки к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, морщин, растрескивания покрытия нитроэмали, нанесенной на грунтовку
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Адгезия покрытия, баллы, не более	1