

Эмаль МЧ-123 черная СПЕЦНАЗ



- в 1 слой без грунтования
- глянцевая
- ударопрочная

«... экономичная,
второй слой мне
не потребовался»



Краткая аннотация

Фасовка

- металлическая банка – 0,8 кг,
- металлическая банка – 1,8 кг.

Нормативная документация:

ТУ 2312-161-49404743-2012

Назначение

Эмаль МЧ-123 Спецназ предназначена для окраски незагрунтованных и загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, детали автомобилей, гаражи, ограды, решетки, кованные изделия, ворота, водопроводные трубы, садовый инвентарь) и внутри помещений (приборы, ремонтная окраска домашней техники). Эмаль наносят без предварительного грунтования. Пригодна к эксплуатации во всех климатических поясах России. Однослойное покрытие эмали МЧ-123 образует ударопрочное, стойкое к царапинам покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур).

Расход:

на однослойное покрытие – в зависимости от подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг на 16-25 м².

Высыхание

каждого слоя эмали при температуре (20±2)°С – 20 часов.

| | |
|--|--|
| <p>Применение</p> <p>Металлические поверхности очистить от ржавчины, окалины, загрязнений, масел, пыли, непрочного держащегося старого покрытия, обезжирить и просушить.</p> <p>Для увеличения срока службы покрытия поверхность рекомендуется загрунтовать антикоррозионной грунтовкой ГФ-0163 Ярославские краски или ГФ-021 ЯРКО. При использовании краскораспылителя эмаль разбавить ксилолом или сольвентом до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10% от массы эмали. В случае охлаждения эмаль выдержать в отапливаемом помещении до достижения комнатной температуры.</p> | <p>Свойства</p> <ul style="list-style-type: none"> - по металлу - глянцевая - атмосферостойкая |
| <p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Декларация о соответствии | <p>Пригодные подложки металл</p> |

Техническая информация

| Наименование показателя | Значение |
|---|--|
| Внешний вид пленки | После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
| Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, % | не менее 50 |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с: | 35-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-70 |
| Степень перетира, мкм, не более | 35 |
| Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более | 25 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 20 |
| Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 40 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,10 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2)°С, мин, не менее | 24 |

Дополнительная информация

| | |
|--|---|
| <p>Меры предосторожности</p> <p>Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p> | <p>Гарантийный срок</p> <p>24 месяца с даты изготовления</p> |
|--|---|

Транспортировка и хранение

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей

Состав

композиция синтетических лаков и смол, пигмент, наполнители, ингибитор коррозии, целевые добавки, растворители.

Произведено по рецептуре и под контролем качества:

ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru