




Штукатурка Premia Club с эффектом «короед»

- Атмосферо- и водостойкая
 - Долговечная 10 лет
 - Стойкая к УФ лучам, перепадам температур
 - Акриловая
- Для наружных и внутренних работ
- Стойкая к интенсивным нагрузкам и мытью
- Машинная колеровка (база А)
 - Сертифицирована для окраски путей эвакуации



Краткая аннотация

<p>Фасовка — ведро пластик 9 л</p>	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-226-49404743-2005</p>
<p>Назначение Декоративная акриловая штукатурка PREMIA CLUB с эффектом «короед» с природной гранулированной мраморной крошкой (размер зерна 2 мм) придает обычной стене фактуру, имитирующую кору дерева. Предназначена для декоративной отделки и защиты фасадов и цоколей зданий, для создания интерьеров в сухих и влажных помещениях, в местах с высокой эксплуатационной нагрузкой. Благодаря особой пластичности, материал легко наносится и формируется в различные рисунки с вертикальными, горизонтальными или круговыми лабиринтными ходами, следуя простому движению руки. Образует прочное, долговечное «дышащее» покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Срок службы покрытия составляет не менее 10 лет при соблюдении технологии нанесения.</p>	<p>Пригодные подложки: по гипсокартону, кирпичу, бетону, пенобетону, оштукатуренным, зашпалеванным поверхностям, по старым прочным ВД покрытиям, после предварительной подготовки</p>
<p>Применение. Поверхность должна быть прочной, сухой, ровной, очищенной от загрязнений, высолов, непрочного держащегося старого покрытия. Значительные неровности выровнять ШПАТЛЕВКОЙ PREMIA CLUB</p>	<p>Расход краски на однослойное покрытие — 2-2,5 кг на 1 м².</p>

<p>соответствующего назначения. Поверхность загрунтовать ГРУНТОВКОЙ PREMIA CLUB соответствующего назначения. Штукатурку тщательно перемешать перед началом и периодически во время работ. Готовое покрытие можно окрашивать сверху отколерованной краской, соответствующей условиям эксплуатации.</p> <p>Наносить при температуре поверхности, штукатурки и воздуха не ниже +7°C и влажности воздуха не выше 75% широким шпателем или кельмой из нержавеющей стали равномерный слой толщиной 2-3 мм. Через 10-15 минут пластиковой кельмой с гладким основанием сильными направленными движениями (круговыми, крестообразными, вертикальными или горизонтальными) выводится желаемая структура. В процессе работы излишки штукатурки с инструмента периодически снимать, инструмент мыть. Для исключения образования видимых стыков рекомендуется нанесение за один проход.</p>	<p>Высыхание слоя толщиной 2 мм при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 70%: до отлипа – 2 часа. Полное высыхание – 48 часов. Заданный уровень прочности и атмосферостойкости достигается через 2 недели. При более низкой температуре и повышенной влажности время сушки увеличивается.</p>
--	--

Не наносить в жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или дожде, при температуре основания, воздуха и состава ниже +5°C, по обледенелой поверхности. Избегать воздействия воды и солнца на покрытие в течение первых двух суток после нанесения.

Оптимальная температура воздуха и поверхности — от +7°C до +30°C.

<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Не подлежит обязательной сертификации в области пожарной безопасности 	
---	--

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия	Белый (база А)
Внешний вид покрытия	После высыхания образует фактурное зернистое покрытие
Массовая доля нелетучих веществ, %	80
Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)°C, ч, не более	2
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч	Не менее 24
Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)°C, мин	Не менее 15
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Динамическая вязкость, мПа·с (100 rpm) 6 ротор при Т=20°C	10000-20000

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Беречь от детей. Работы проводить в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. После окончания работ проветрить помещение.</p> <p>Пожаровзрывобезопасна</p>	<p>Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары.</p>
<p>Транспортировка и хранение Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре</p>	<p>Состав: акриловая дисперсия, пигмент,</p>

<p>выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.</p> <p>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до – 30°C при транспортировании. Оттаивать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.</p>	<p>наполнитель, целевые добавки, среднезернистая фракция мраморной крошки (1,5-2 мм), вода.</p>
<p>Производитель: АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон (4852) 74-89-83, 74-89-84 kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	

