



Быстролак для наружных и внутренних работ

Технические показатели

Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор,
Внешний вид пленки	Ровное покрытие без пятен, пузырей, допускается наличие механических включений - до 10 шт., цвет - в соответствии с принятыми эталонами цвета
Цвет лака по йодометрической шкале мг/л, не темнее	160
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	40-80
Массовая доля нелетучих веществ, %	47-54
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	5
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,08
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, мин, не менее	24