



Лак ПФ-283

Технические показатели

Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор,
Внешний вид пленки	Однородная прозрачная без посторонних включений пленка
Цвет лака по йодометрической шкале мгI ₂ /см ³ , не темнее	130
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	40-60
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-52
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	36
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,15
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, мин, не менее	8