

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ МОЮЩАЯСЯ ЯРКО



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведро ПЭТ - 1,3 кг - ведро ПЭТ - 2,5 кг - ведро ПЭТ — 6,0 кг - ведро ПЭТ — 14 кг - ведро ПЭТ — 28 кг - ведро ПЭТ — 45 кг 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006</p>
<p>Назначение</p> <p><i>Краска ЯРКО для стен и потолков моющаяся предназначена для окрашивания гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП, а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Образуется бархатистое матовое паропроницаемое покрытие. Загрязнения легко удаляются с поверхности с применением воды и раствора моющего средства без изменения цвета и блеска. Краска подходит для обоев. Рекомендуется для окрашивания стен и потолков детских, спортивных и лечебных учреждений.</i></p>	<p>Пригодные подложки: <i>минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП</i></p>
<p>Применение</p> <p><i>Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности рекомендуется</i></p>	<p>Расход: <i>краски на однослойное покрытие – в зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 8 м².</i></p>

<i>предварительно обработать грунтовкой ЯРКО. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 5°C и влажности не более 80%. При необходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.</i>	
Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.	
Гарантии производителя: Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.	
Техническая информация	
Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Цвет покрытий	Белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Динамическая вязкость (100rpm) 6 ротор при температуре (20±2)°C, мПа, с	4000-6500
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень дисперсности, мкм, не более	40
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
pH	7.5-9.5
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	24
-0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)°C, мин	15
Дополнительная информация	
Меры предосторожности <i>Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.</i>	
Транспортировка и хранение <i>Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°C до +30°C. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается</i>	Состав: <i>вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.</i>

транспортировка и хранение при температуре до -30⁰С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

Производитель

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru