



Краска Premiа Club 3 для стен и потолков влагостойкая Высокоукрывистая интерьерная

- Для помещений с повышенной влажностью
 - Матовая
 - Моющаяся
- Легкая влажная уборка
- Кроющая способность по ISO 6504-3 - 2 класс
- Стойкая к воде, пару и конденсату
 - Подходит для обоев
- Машинная колеровка (база А, С)
 - Сертифицирована для окраски путей эвакуации



Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> – ведро пластик 0,9л – ведро пластик 2,7л – ведро пластик 9 л – ведро пластик 18 л (под заказ) 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-226-49404743-2005</p>
<p>Назначение</p> <p>Экологичная акриловая Краска PREMIА CLUB 3 влагостойкая предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (кухни, ванные комнаты). Образует гладкое матовое покрытие, устойчивое к легкой влажной уборке. Обладает хорошей кроющей способностью, не мелит, не желтеет. Краска удобна и технологична в работе: не образует потеков, не капает с малярного инструмента. Рекомендуется для окраски детских, спортивных и лечебных учреждений.</p>	<p>Пригодные подложки:</p> <p>по гипсокартону, обоям, кирпичу, бетону, пенобетону, оштукатуренным, зашпалеванным поверхностям, по старой не мелящей ВД краске, после предварительной подготовки</p>
<p>Применение.</p> <p>Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Грязь, пыль, высолы, непрочно держащееся старое покрытие, мел, известковую краску удалить. Неровности и трещины выровнять ШПАТЛЕВКОЙ PREMIА CLUB универсальной. Для увеличения адгезии и сокращения расхода краски поверхность рекомендуется предварительно обработать ГРУНТОВКОЙ</p>	<p>Расход краски на однослойное покрытие в зависимости от качества подготовки и впитывающей способности поверхности – 1 литр до 12 м².</p>

<p>PREMIA CLUB соответствующего назначения. При грунтовании не допускать образования блестящей поверхностной пленки после высыхания. При необходимости краску можно разбавить водой в количестве не более 5%. Перед применением перемешать до однородного состояния.</p> <p>Наносить валиком, краскораспылителем, кистью в 1-2 слоя при температуре поверхности, краски и воздуха не ниже 5°C и влажности воздуха не выше 75%.</p>	<p>Расход может изменяться в зависимости от цвета, качества подготовки и впитывающей способности поверхности. Расход и время высыхания Базы С может увеличиваться в зависимости от выбранного цвета.</p> <p>Высыхание каждого слоя краски при температуре (20±2)°C – 1 час. Второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Свежеокрашенную поверхность очищать очень осторожно, так как окончательная полимеризация достигается через 28 дней.</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Сертификат соответствия пожарной безопасности, добровольный (класс пожарной безопасности КМ1). 	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет покрытия: белый (база А)	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами
Внешний вид покрытия	После высыхания краски должна образовываться плёнка с ровной однородной поверхностью.
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень перетира, мкм, не более	30
Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)°C, ч, не более	1
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Величина рН	8,0-9,5
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (18-22)°C, ч	Не менее 24
Стойкость к сухому трению	Не допускается меление
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Динамическая вязкость, мПа·с (100 rpm) 6 ротор при Т=20°C	4500-7000

Дополнительная информация

Меры предосторожности	Гарантийный срок:
------------------------------	--------------------------

<p>Беречь от детей. Работы проводить в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. После окончания работ проветрить помещение.</p> <p>Пожаровзрывобезопасна</p>	<p>36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.</p>
<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.</p> <p>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до – 30°C при транспортировании. Оттаивать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.</p>	<p>Состав: акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.</p>
<p>Производитель: АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон (4852) 74-89-83, 74-89-84 kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	

