



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ВЛАГОСТОЙКАЯ ЯРКО

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведро ПЭТ - 1,3 кг - ведро ПЭТ - 2,5 кг - ведро ПЭТ — 6,0 кг - ведро ПЭТ — 14 кг - ведро ПЭТ — 28 кг - ведро ПЭТ — 45 кг 	<p>Нормативная документация: ТУ 2316-002-49417770-2006</p>
<p>Назначение Краска ЯРКО для стен и потолков предназначена для окрашивания гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП, а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты). Образует бархатистое матовое паропроницаемое покрытие. За счет введения в состав эффективного фунгицида защищает поверхность от развития грибков и плесени. Допускается легкая влажная уборка, не мелит. Краска подходит для обоев. Рекомендуется для окрашивания стен и потолков детских, спортивных и лечебных учреждений.</p>	<p>Пригодные подложки: минеральные поверхности, бетон, кирпич, ДВП, ДСП</p>
<p>Применение Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее</p>	<p>Расход: краски на однослойное покрытие – в</p>

<p>окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Неокрашенные и зашпатлеванные поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой ЯРКО. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре выше 5°C и влажности не более 80%. При необходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.</p>	<p>зависимости от цвета, подготовки поверхности и метода нанесения – 1 кг до 8 м².</p>
--	---

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации.

Гарантии производителя:
Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид пленки	После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной однородной поверхностью.
Цвет покрытий	Белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Динамическая вязкость (100rpm) 6 ротор при температуре (20±2)°C, мПа, с	4000-6000
Массовая доля нелетучих веществ, %	55-65
Степень дисперсности, мкм, не более	60
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
pH	7.5-9.5
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее	12
-0,5% раствора моющего средства при температуре (38±2)°C, мин	15

Дополнительная информация

Меры предосторожности

Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Беречь от детей. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна.

Транспортировка и хранение

Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается транспортировка и хранение при температуре до -30°С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. Краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

Состав:

вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.

Производитель

АО «Объединение «Ярославские краски»

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81

e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru